



Peintures et idées fraîches

La super peinture anticorrosion solvant est une peinture à la fois primaire antirouille et finition semi-brillante.

- **Destination :** Peinture anticorrosion intérieure et extérieure.
- **Supports :** Convient à la finition de tous types de supports ferreux.

Application & recommandations

Application	À la brosse, au rouleau, par projection à l'airless ou au pistolet pneumatique sur des fonds secs, sains, propres et parfaitement adhérents.
Recommandations	Mélangez bien avant application. En extérieur, il est conseillé d'appliquer le primaire anticorrosion au préalable. <u>Sur de l'acier neuf :</u> grattage ou brossage mini St2, les performances du revêtement seront améliorées par un décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½, selon ISO 8501-1 : 2007. <u>Sur des supports anciens :</u> grattage ou brossage mini St2, selon ISO 8501-2 : 1994, suivi d'un dépoussiérage soigné puis d'un dégraissage. Réaliser des pré-touches sur les zones mises à nu avant d'appliquer la première couche complète. <u>Entretien :</u> lavage HP jusqu'à élimination de toute salissure et peinture non adhérente. Le produit est adapté pour le recouvrement des anciens fonds glycérophthaliques à condition qu'ils soient en bon état. Dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser un essai de convenance (application suivie d'un essai d'adhérence après séchage complet) afin de valider la compatibilité des produits ainsi que la préparation de surface choisie.
Dilution	La super peinture anticorrosion solvant est prête à l'emploi au rouleau ou à la brosse. Application à l'airless : 0 à 5 % de diluant, avec la buse 0.013-0.015 d'une pression de 100 à 150 bars. Application au pistolet pneumatique : 5 à 15% de diluant solvanté, avec une pression à la buse de 3 à 5 bars (selon matériel).
Nettoyage du matériel	Nettoyer au diluant immédiatement après utilisation.

Identification

Classement AFNOR
NFT 36 005 - Famille I Classe 4a

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 460 g/l de COV.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine et non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité : Respecter les précautions d'usage. Consulter la fiche de données de sécurité.

OZE FRANCHISEUR
SIRET : 91740843700015
RCS La Roche-sur-Yon B 917 408 437
Code NAF 7740Z
Capital social 1 000€



FICHE TECHNIQUE SPÉCIAL LA SUPER PEINTURE ANTICORROSION DE PRO SOLVANT



Conditionnement

1L / 2,5L / 5L



Rendement

11 m²/L pour 50 microns
humides secs



Couleurs

Tous nuanciers



Aspect

Semi-brillant



Séchage

Sec au toucher : 8 h
Recouvrable : 24 h

Qualités

- Assure la protection du fer contre la corrosion par ses propriétés antirouille.
- Regroupe en un seul produit les fonctions d'un système classique composé d'un primaire antirouille et d'une finition classique.



* Information sur le Niveau d'Émission de Substances Volatiles dans l'air intérieur, présentée en fonction de la norme NF EN 15782, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).

Z.A. La Verdure, Bd Gustave Eiffel
85170 Bellevigny
Tel. 02 44 40 81 35